

TKネット

TKネットは、ジルコニアの含有率が高く耐アルカリ性・耐酸性に優れた耐アルカリ性ガラス繊維ネットです。

外壁モルタル工法においてモルタルの表層に伏せ込むことで、クラックや剥離・剥落を抑制し、いつまでも美観を守り続けます。

特長

◎モルタル施工時のクラック抑制効果が高い
縦横両方向とも 1200N/50mm以上
ヤング率が大きい為、高いクラック抑制能力を持つ。

◎耐アルカリ性能が高い
ジルコニアを 16%以上含む耐アルカリ繊維の為、
モルタルの中でも長期にわたり効果を持続する。

◎高い施工性能
アクリル樹脂コーティングにより、ネットの腰と
しなやかさを最適に調整して高い施工性能を持つ。



品番	質量 g/m ²	目間隔 縦×横 (mm)	製品規格			引張強度 (N/50mm)	
			幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	縦	横
TK150-5×5	150	5×5	1000	50	0.4	1200<	1200<

施工

1. モルタル上塗後、ムラを取り、直ちに全面に張り残しがないように、TKネットを
圧着するように張り付けてください。
2. TKネットの浮きがなくなるように木ゴテ又はスチロールコテなどでノロを浮かせ
ながらなじませ、金コテで通してください。
3. ネットの継ぎ目は 50mm以上重ねてください。
4. 出隅入隅部は、廻し張りを行い、コーナーから200mm以上廻してください。

その他

梱包単位：4本入り/梱包

重量：約8kg/本



富士川建材工業株式会社

URL <http://www.fujikawakenzai.co.jp/>
E-mail: mail@fujikawakenzai.co.jp

本社 〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町13 Tel:045-772-1811

東京支店 Tel:03-5686-5650

仙台事業所 Tel:022-208-5155

横浜支店 Tel:045-769-2326

大阪支店 Tel:072-630-6511

名古屋支店 Tel:052-506-2881

広島事業所 Tel:082-270-0097

福岡事業所 Tel:092-285-8437